



Die Welt der Böden



Produktinformation Januar 2013

Polyurethanlack für gefärbten Korkböden. Extra hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Haushaltchemikalien, Absatzstreifen und Mikrokrätzer. Äusserst elastisch, zäh und schlagfest. Bemerkenswert schmutzabweisend und pflegefreundlich.

RIGOSTEP C-800 SPEZIAL

Farblos Satin

Profil : RigoStep C-800 Spezial ist ein wasserverdünnbarer, einkomponentiger und selbstvernetzender PU Korklack. Die Lack ist geruchsarm, leicht zu verarbeiten, sehr gut füllend, perfekt verlaufend und schnelltrocknend. Die Lackschicht ist äusserst elastisch, klar-transparent und nicht vergilbend. Sehr gut beständig gegen Haushaltchemikalien, Absatzstreifen und Mikrokrätzer. Enthält kein Isocyanat.

Anwendung : RigoStep C-800 Spezial PU Korklack ist sehr strapazierfähig und tauglich für intensive Beanspruchung, wie im Wohnbereich, Büros, Verkaufslokale und Gewerbe. Auf nicht-gefärbten Korkböden bitte RigoStep C-800 Spezial Naturell Satin auftragen.

Eigenschaften

Nasser Lack:	Dichte	: 1,02 - 1,04 kg/dm ³	
	Viskosität	: 33 - 35 Sek.	DIN 53211 - 4 mm Becher, 18° C
	pH-Wert	: 7,5 - 8	
	Festkörpergehalt	: 30 - 32 %	
	VOC-Gehalt	: 35 g/l	
Trockner Lack :	Glanz	: 35 - 40%	60° Lichtwinkel
	Abriebfestigkeit	: ca. 40 mg	SIS 92.35.09 / 1 kg / 2000 Umdrehungen (siehe RigoStep-Datenblatt "Abriebfestigkeit")
	Beständigkeiten	: gegen die üblichen Haushaltschemikalien beständig	(siehe RigoStep-Datenblatt "Beständigkeit")
	Kratzfestigkeit	: 350 gr/cm	
	Schlagfestigkeit	: > 40 kg/m ²	

Systemaufbau : 1 x RigoStep CS-2 Grundlack (Clear/Deep/White oder CS-2 SLP Transparent Base).
3 - 4 x RigoStep C-800 Spezial PU Korklack Farblos.

Ein abriebfestes Lacksystem muss mindestens aus drei Schichten von jeweils 8 - 10 m²/l bestehen. Siehe bitte auch unser "Lackstapel für Korkböden". Die Datenblätter "Systemaufbau" und "Verarbeitung" enthalten umfassende Beschreibungen mit entsprechenden Hinweisen.

Verarbeitung

- Bedingungen** : Wasserverdünnbare Lacke sollen nicht bei einer (Boden)-Temperatur von unter 10° C beziehungsweise einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 80% verwendet werden. Während der Applikation und der Trocknung des Lackes ist für hinreichende Be- und Entlüftung zu sorgen, wobei jedoch kein Luftzug entstehen darf.
- Verdünnung** : RigoStep C-800 Spezial wird gebrauchsfertig geliefert. Nicht verdünnen, weil dadurch die präzise, ausgewogenen Lackeigenschaften beeinträchtigt werden.

- Untergrund : Der Untergrund muss sauber und trocken sein und darf kein Wachs, Fett oder (Kork-) Staub aufweisen.
- Geräte : Zur Applikation sind ausschliesslich Geräte aus Edelstahl beziehungsweise Kunststoff zu verwenden. Zum Aufrollen des Lackes benutzt man einen Mohair (Velours)-Roller oder einen nicht-flusenden Pelzroller. Beim Aufstreichen mit einem Pinsel ist ein für wasserverdünnbare Lacke geeigneter Pinsel zu verwenden. Applikationsgeräte reinigen mit reichlich Wasser, bevor der Lack antrocknen kann.
- Auftragen : Den Lack vor dem Gebrauch gut durchrühren. Lack satt aufbringen und gut und gleichmässig über den Boden verteilen. Darauf achten dass keine Lachen zurückbleiben.
- Hinweisen zur industriellen Applikation mit Giess-, Walz- oder Spritzgeräten sind bei unseren Applikationsspezialisten zu erfragen.
- Trocknung** (bei 20° C, 65% RLF)
 Überlackierbar : 2 - 3 Stunden
 Leicht belastbar : 12 - 16 Stunden
 Vollständig belastbar : 7 Tage
- Ergiebigkeit** : 8 - 10 m²/l, stark abhängig vom Kork. Siehe bitte unser "Lackstaffel für Korkböden".
- Pflege** : Mit RigoStep FLOOR POLISH, RigoStep CLEANGLOSS und RigoStep STRIP. Siehe RigoStep-Datenblatt "Pflegeanweisungen für lackierte Korkböden gemäss DIN 18356".
- Lieferform** : Farblos, Seidenglanz (Satin).
 In Polyethylen Kunststoffeimern von je 1, 4 oder 10 Litern.
- Haltbarkeit** : Kühl, jedoch frostgeschützt, in der geschlossenen Originalverpackung mindestens 6 Monate haltbar. Nach dem Öffnen nur begrenzt haltbar.
- Sicherheit** : Mehr umfassende Sicherheitsinformationen wie auf die Verpackung angegeben, sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
- Überlackieren** : Siehe RigoStep-Datenblatt "Überlackieren von alten Korkböden".
- Auskunft** : <http://www.ursapaint.nl>
- Helpdesk** : +31 (0) 255 54 84 43

Fällt nicht unter die Verordnung über Lagerung und Transport sowie Verwendung brennbarer und gesundheitsschädigender Arbeitsstoffe. Ist nicht kennzeichnungspflichtig nach Vbf, GGVS und ArbStoffV. Bei der Verarbeitung bitte die üblichen Sicherheitsvorschläge einhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht in die Kanalisation / Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung ist zu vermeiden. Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.



Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, gelten für sämtliche Angebote, Kauf- und Verkaufsverträge, sowie für die Lieferung von allen Waren und Dienstleistungen die einheitliche Verkaufs- und Lieferbedingungen für Fabre, Druckfarben, hinterlegt bei der Geschäftsstelle des Landgerichtes Amsterdam. Einkaufsbedingungen unserer Abnehmer werden nicht von uns übernommen.

Die Angaben dieses Datenblattes sind nach bestem Wissen zuverlässig. Durch die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten ausserhalb unserer Kontrolle können wir eine Gewährleistung für eventuelle negative Folgen die aus der Verwendung dies Produktes entstehen nicht ohne weitere übernehmen. Der Anwender hat selber das Material auf Geeignetheit in einer bestimmten Anwendung zu überprüfen.

© Copyright 1998 *Rigo Special Coatings/UP Quality & Environment b.v. Nichts aus dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Rigo Special Coatings auf welche Art und Weise auch immer, vervielfältigt, in einem automatisierten Datenbestand gespeichert oder veröffentlicht werden, sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien, Aufnahmen oder auf andere Weise.